


EXTRADACH 175



- Difuzni otvoreni sloj: zadržava kišu, prašinu i leteći snijeg, no slobodno propušta vodenu paru iz unutrašnjosti prostorija. Vjetronepropusnost s vanjske strane.

Tehnički podaci		
Opis	Norma/jedinica	Vrijednost
Duljina	m	50
Širina	m	1,5
Specifična težina do	g/m ²	175
Otpor na prodor vode		W1
Propusnost vodene pare	(Sd-vrijednost)	0,03
Vlačna čvrstoća uzdužno / poprečno	[N/50 mm]	300/195
Maksimalna vlačna čvrstoća nakon umjetnog starenja uzdužno/ poprečno	[N/50 mm]	225/140
Istezanje uzdužno/poprečno	[N/50 mm]	70/120
Istezanje nakon umjetnog starenja uzdužno/poprečno	%	50/55
Reakcija na požar		F
Fleksibilnost na niskim temperaturama	°C	-40
Maks. vremenski period otpornosti na UV zrake nakon polaganja		do 7 tjedana

Tehnologija:

EXTRADACH 170/170SK polaže se u horizontalnom smjeru, preko rogova bez nabora i naprezanja. Mehaničko učvršćivanje pomoću klamerica ili nehrđajućih čavala sa širokom glavom, samo na dijelu folije koja se preklapa pokrivnim slojem i lijepi. Maksimalni razmak kod polaganje preko rogova, iznosi 1,2 m. Obavezno treba ostaviti prostora za prozračivanje (visina letvi) te osigurati pravilno otjecanje ev. nakupljenog kondenzata ispod crijeva u žlijeb za sakupljanje oborinskih voda. U slučaju nepredviđenih proboja folije, mjesta proboja zatvoriti odgovarajućim komadima iste folije, uz uporabu WRD ljepila za preklape ili EURADOP traka za spajanje folija.

Eurodop 170 /170 SK nije dozvoljeno dovoditi u kontakt ili tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu drveta, pogotovo kada se postavlja na rogove, oplata ili pokriva letvama, koji se još nisu osušili od korištenih zaštitnih sredstava.

Folija ne preuzima funkciju privremenog pokriva. Preporuča se pristupiti pokrivanju odgovarajućim krovnim pokrovom odmah nakon polaganja krovne folije. U slučaju jakih oborina, foliju prekriti zaštitnom ceradom do konačnog pokrivanja.

Eurotop 170/170 SK , podložna i oplata na krovna folija s mikroporoznom membranom za kose krovne konstrukcije, za polaganje izravno na toplinsku izolaciju bez razmaka, preko rogova ili na oplatu, kod ventiliranih krovnih konstrukcija. Dva sloja netkanog predenog polipropilena osiguravaju visoku vodootpornost i odlična svojstva propusnosti vodene pare.

br. art. 681 001175T

JP/kom. 1

- Izuzetna otpornost na vremenske utjecaje.
- Vrlo otporna membrana visoke plošne težine.
- Folije se lako polažu i osigurava bolje prijanjanje kod upotrebe ljepljivih traka za brtvljenje spojeva kod polaganja.
- Isporučuje se u samoljepljivoj varijanti za maksimalnu funkcionalnost krovne konstrukcije.
- Upotrebom odgovarajuće parne kočnice s unutarnje strane izolacije krovne konstrukcije, osigurava se funkcionalnost izvedbe izolirane krovne konstrukcije.
- Prilikom montaže obavezno se pridržavati uputa i smjernica za polaganje za krovne folije.

Dodatni artikli:

Parna brana DB 35

br. art. 681

Eurotop Vario 100

br. art. 681 000147A

EURADOP®

br. art. 992 700119

WÜTOP® WRD – smjesa

za lijepljenje preklapa

br. art. 893 700115/116

EURASOL®

br. art. 992 700050

EURASOL® traka za čavle

br. art. 875 850145/160