

LJEPILO ZA DRVO, RAZRED D3/D4



Snažno ljepilo za drvo na bazi polivinilacetata (PVAc)

Visoka kvaliteta lijepljenog spoja

- Velika snaga vezivanja i visoka otpornost na toplinu
- Transparentno nakon sušenja
- Certificirano od strane Rosenheim instituta (ispunjava zahtjeve WATT 91)

Ne sadrži otapala

- Neutralan miris
- Nije zapaljivo

Primjena

Lijepljenje namještaja za kuhinje, kupaoonice i vrt; vrata, prozora, stubišta, ograda i drugih drvenih konstrukcija.

Upute za obradu

Preporučuje se da temperatura prostorije u kojoj se radi bude oko 20 °C uz vlažnost zraka oko 60%, i vlažnost materijala 8 – 12%. Ljepilo za drvo nanijeti na površinu koja se lijepi uz pomoć valjka, nazubljene plastične lopatice ili četke. Površine koje se lijepe trebaju biti čiste, suhe i moraju se podudarati na spojnim dijelovima. Drvene površine obavezno pripremiti prema tehničkim standardima prije lijepljenja. Nakon spajanja uz primjenu stege osigurati pritisak sljedećih 30 minuta. Materijal koji se lijepi ostaviti da se suši najmanje 1 h prije daljnje obrade. Konačna čvrstoća spoja se postiže nakon 24 h.

Pakiranje	Sadržaj	br. art.	JP/kom.
boca	500 g	0892 102 137	1
kantica	5 kg	0892 102 138	
kanta	10 kg	0892 102 139	
kanta	32 kg	0892 102 140	

Tehnički podaci	
Boja:	bijela
pH vrijednost:	2,5 – 3,5
Otvoreno vrijeme:	≤ 10 min (spoj drvo-drvo, 20 °C)
Viskozitet po Brookfield-u:	12000 mPas (kod 23 °C)

Potrošnja ovisi o materijalu, stanju površine kao i o količini nanesenog ljepila.

Materijali	Vrijeme pritiska		
	20 °C	50 °C	80 °C
drvo – drvo	30 min	8 min	4 min
drvo – furnir	20 min	4 min	2 min
drvo – sintetički furnir	30 min	6 min	3 min

Ovi podaci su isključivo preporuke zasnovane na našim iskustvima. Ipak, zbog višenamjenske primjene, uvjeta skladištenja i obrade koji se nalaze van našeg utjecaja, ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate Vašeg rada u pojedinačnim slučajevima. Neophodno je prethodno testiranje!