



RÖFIX Polystar®

Mort za lijepljenje i armiranje bijeli

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

Područja primjene: Mineralno, bijelo ljepilo i masa za armiranje izolacijskih ploča za fasade od polistirola (stiropor, EPS-F).

Za armaturne slojeve debljine 3 mm (nazivna debljina ND).

Kategorija korištenja: II prema ETAG 004.

Za lijepljenje i armiranje grubo rezanih suhih ploča za podnožje (EPS-P/XPS-R).

Izolacijske ploče za podnožja koje su obložene sistemskim ljepilom i masom za lijepljenje i armiranje te završnom žbukom potrebno je u području ispod nivoa tla do oko 10 cm ispod završetka morta za armiranje i do max. 5 cm iznat terena izolirati pomoću OPTIFLEX-a (detaljno rješenje s profilom za podnožja).

Obratite pozornost na nacionalne norme.

Vlačna čvrstoća prionjivosti prema ÖNORM B6400: na drvenim podlogama (OSB/3): >0,08 N/mm²na betonu: 0,25 N/mm²


Sastav:

- Bijeli cement (bez kromata)
- Visokovrijedni pjesak

Svojstva:

- Visoka paropropusnost
- Svetla, bijela boja
- Izvrsna obradivost
- Produceno otvoreno vrijeme
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:



Uvjeti obrade: Za vrijeme obrade i sušenja, temperatura okoline tj. podlove ne smije pasti ispod + 5°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga: Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.

Priprema podloge: Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplativo ulje itd.) potrebno je ukloniti. Pjeskovite površine ili površine koje se brišu potrebno je učvrstiti dubinskim predpremazom ili ukloniti.
Na stariim i nenosivim podlogama toplinsko izolacijske ploče se trebaju pričvrstiti pričvrsnicama.

Priprema materijala: Kod „ručne obrade žbuke“, vreću materijala zamiješati mješaćem ili u mješalici sa zadanim količinom vode dok se ne postigne homogena masa.
Vrijeme ručnog miješanja iznosi oko 2 do 3 minute.
Nakon miješanja, ostaviti da dozrije 10 minuta. Potom još jednom kratko promiješati.

Ugradnja: Lijepljenje izolacijskih ploča: mort za lijepljenje nanosi se metodom rubno-točkastog nanošenja (oko 40% površine za lijepljenje), u trakama širine oko 5 cm i visine 2 cm.
Armiranje izolacijskih ploča: 2 - 3 dana nakon lijepljenja nanosi se armaturni sloj (ovisno o vremenskim uvjetima i pričvršćivanju) u debljini od oko 3 mm i ravnomjerno raspodijeliti letvom ili zupčastim gleterom (RÖFIX R12) po površini te pročešljati (nazubiti) zupčastom stranom gletera, radi postizanja prikladne debljine armaturnog sloja.
Staklenu mrežicu za armiranje utisnuti u armirajući sloj, uz najmanji preklop na spojevima od 10 cm i temeljito zagladiti ravnom stranom gletera. Eventualno poravnati aluminijskom letvom za ravnanje.
Nakon sušenja od 5-7 dana (ovisno o vremenskim uvjetima, kod hladnog/vlažnog vremena vrijeme sušenja se produžuje) može se nanijeti odgovarajući završni sloj.
Prije pričvršćivanja, do potpunog stvrdnjavanja ljepila, izolacijske ploče ne smiju biti izložene jakom mehaničkom opterećenju (npr. lupanje letvom, brušenje ili utjecaj jakog vjetra).
Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata.
Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

Napomene: Kod primjene završnih slojeva tamnih tonova sa stupnjem refleksije <25% VOSS na TIS-u, obratiti pozornost na RÖFIX Sycotec smjernice za ugradnju.

Upozorenja: Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Napomene o ambalaži: U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.

Skladištenje: Skladištitи na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama).
Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 2003/53/EU pri 20°C, 65% r.v.z.



RÖFIX Polystar®

Mort za lijepljenje i armiranje bijeli

Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	2000569242	2000148182
Šifra proizvoda	118766	118767
Vrsta pakiranja	(D)	(M)
Jedinica po paleti	42 Jed/pal. 54 Jed/pal.	
Količina u jednom pakiraju	25 Kg/jed.	1.000 Kg/jed.
Boja	sirovo bijela	
Granulacija	1,2 mm	
Izdašnost u litrama	oko 18 L/jed.	oko 720 L/t
Potrošnja	oko 1,4 kg/m ² /mm	
Potr. (ljepljenja)	2,8- 5,6 kg/m ²	
Potr. (armiranje)	oko 4,2 kg/m ²	
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje.	
Potrebna količina vode	oko 6 L/jed.	
Debljina sloja	3 mm	
Suha nasipna gustoća	oko 1.656 kg/m ³	
	oko 25	
DN-vrijednost	0,08 m	
Toplinska provodljivost λ _{10, suho} (EN 1745:2002)	0,82 W/mK (tablična vrijednost) za P=50%	
Toplinska provodljivost λ _{10, suho}	0,89 W/mK (tablična vrijednost)	
Tlačna čvrstoća (28 d)	10 N/mm ²	
Čvrstoća pri savijanju	≥ 3 N/mm ²	
Otpornost na habanje	> 3 J	
E - modul	oko 6.500 N/mm ²	
Vodoupojnost	< 0,5 Kg/m ² 24h (sec. ETAG 004)	
Reakcija na požar (EN 13501-1)	A1 (EN 13501-1)	
Dopuštenje	ETA-04/0034 (ETAG 004)	
Gustoća	oko 1.600 kg/m ³	
Vrijeme sušenja	oko 7 d	



RÖFIX Polystar®

Mort za lijepljenje i armiranje bijeli

Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveza da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio.

Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda.

Naši tehnički savjetnici stope Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.