

SAMOTERM F

Polimer-cementni mort za lijepljenje i armaturni sloj toplinskih sustava

NAMJENA:

lijepljenje izolacijskih ploča i izrada armaturnog sloja kod izvedbe povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS):

TERMOZOL STANDARD - sustav toplinske zaštite vanjskih zidova sa toplinsko izolacijskim pločama od ekspandiranog ili ekstrudiranog polistirena i sa toplinsko izolacijskim pločama/lamelama od mineralne vune

SASTAV:

cement, pjesak granulacije do 1,25 mm, punila, aditivi, mikroarmaturna vlakna

IZGLED:

sivi prah sa zrnom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Prema ETAG 004:

Gustoća suhog očvrslog morta (HRN EN 1015-10)	$1600 \pm 100 \text{ kg/m}^3$
Tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11)	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Otvoreno vrijeme (20°C, 60% rel.vlage)	cca 20 minuta
Vrijeme upotrebe (20°C, 60% rel.vlage)	90 -100 minuta
Vrijeme sušenja ljeplila prije pričvršćivanja	24 - 48 h
Vrijeme sušenja armaturnog sloja prije završne obrade	3-7 dana
Otpornost na vremenske utjecaje (kiša, led)	24 h
Vlačna čvrstoća prionljivosti temeljnog sloja na EPS, XPS, MW ploča/lamele	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Vlačna čvrstoća prionljivosti između ljeplila i podloge	$\geq 0,25 \text{ MPa}$ početno stanje $\geq 0,08 \text{ MPa}$ 48 h potopljeno + 2 h $23^\circ\text{C} / 50\% \text{ RV}$ $\geq 0,25 \text{ MPa}$ 48 h potopljeno + 7 dana 23°C
Vlačna čvrstoća prionljivosti ljeplila na EPS ili XPS ili MW	$\geq 0,08 \text{ MPa}$ početno stanje $\geq 0,03 \text{ MPa}$ 48 h potopljeno + 2 h $23^\circ\text{C} / 50\% \text{ RV}$ $\geq 0,08 \text{ MPa}$ 48 h potopljeno + 7 dana $23^\circ\text{C} / 50\% \text{ RV}$
Brzina prijenosa tekuće vode,w, 24h	< 0,5 kg/m^2

POTROŠNJA:

za lijepljenje EPS ploče MW od 4 kg/m^2 (točkasto i rubno)

lamele MW cca 6 kg/m^2 (punoplošno)

za gletanje i armiranje 4-5 kg/m^2 (u dva sloja) za debljinu 3 mm

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge (beton star najmanje 2 mjeseca, zid od opeke, porobetona, produžne žbuke) moraju biti, čiste, čvrste, suhe, ne smrznute, bez pukotina i ostataka oplatnih ulja. Grube neravnine izravnati žbukom VC 60.

Maksimalno odstupanje ravnine zida na 4 m $\pm 1,5 \text{ cm}$ (prema HRN DIN 18202).

Slabo upojne podloge, glatke betone impregnirati KONTAKT GRUNDOM dan prije ljepljenja ploča SAMOTERMOM F.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa 5,0 – 5,5 l vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-01-004

Prije lijepljenja ploča/lamela odrediti visinu sokla i postaviti odgovarajući sokl profil.

Lijepljenje ploča (EPS; XPS; MW)

Prije početka lijepljenja ploča odrediti visinu sokla i postaviti odgovarajući sokl profil.

SAMOTERM® F nanositi na ploču trakasto po rubovima u širini min 5 cm i točkasto po sredini (najmanje tri točke promjera cca 15 cm), pokrivači minimalno 40 % površine ploče.

Prvi red ploča postavlja se u sokl profil.

Drugi i ostali redovi lijepe se s pomakom od minimalno 25 cm u odnosu na donji red.

Fuge između ploča ne smiju biti zapunjene SAMOTERM®-om F. Zbog dopuštenih odstupanja u mjerama izolacijskog materijala fuge širine od 4 mm moraju se ispuniti istim izolacijskim materijalom. Pri širini fuga do 4 mm dopušteno je fuge ispuniti odgovarajućom PUR pjonom. Ne smije se lijepti ploča na ploču.

Ravninu zalijepljenih ploča kontrolirati letvom duljine 2 m.

Nakon najmanje 24 sati zaljepljene ploče dodatno pričvrstiti odgovarajućim pričvrstnicama ovisno o vrsti podlage, visini objekta, vjetrovnoj zoni i dr. sa minimalno 6 kom / m²

Lijepljenje lamele MW

SAMOTERM® F nanositi metodom potpunog pokrivnog nanošenja na neobrađenu površinu lamele. Kod obostrano obrađene lamele primjenjuje se metoda potpunog pokrivnog nanošenja na lamelu ili na podlogu.

Prvi red lamela postavlja se u sokl profil.

Drugi i ostali redovi lijepe se s pomakom od pola lamele u odnosu na donji red.

Fuge između lamele ne smiju biti zapunjene SAMOTERM®-om F. Zbog dopuštenih odstupanja u mjerama izolacijskog materijala fuge širine od 4 mm moraju se ispuniti istim izolacijskim materijalom. Pri širini fuga do 4 mm dopušteno je fuge ispuniti odgovarajućom PUR pjonom.

Ravninu zalijepljenih lamele kontrolirati letvom duljine 2 m.

Izravnavanje neravnina zalijepljenih ploča/lamela MW

Površinu zalijepljenih ploča/lamela MW prije nanošenja armaturnog sloja po čitavoj površini treba punoplošno obraditi SAMOTERMOM F kao slojem za izravnavanje te ostaviti sušiti najmanje 24 sata.

Izrada armaturnog sloja

U sloj SAMOTERM®-a F utisnuti dijagonalno trake Staklene mrežice dim. 30x50 cm na kutove oko otvora (prozora i vrata) kao i kutne profile sa mrežicom na sve kutove objekta i na špalete oko otvora. SAMOTERM® F nanositi na postavljene ploče punoplošno u debljini minimalno 2 mm i nahrapaviti upčastim gleterom kako bi osigurali odgovarajuću debljinu sloja i pravilno pozicioniranje mrežice. Staklenu mrežicu utisnuti laganim pritiskom gleterom u svježi SAMOTERM® F odozgo prema dolje po čitavoj površini s preklopom min. 10 cm na svim spojevima mrežice.

Drugi sloj SAMOTERM® F nanjeti najkasnije nakon 24 sata pokrivači mrežicu u debljini od min 1 mm. Površinu armaturnog sloja dobro izravnamo/zagladimo.

Ukupna debljina armaturnog sloja treba biti minimalno 3 mm.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se SMJERNICA ZA IZRADU ETICS SUSTAVA udruge HUPFAS i važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primjeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i rješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska žlica, metalni gleter

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podlage i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreće 25 kg

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na paleti

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-01-004

ROK UPOTREBE: u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci

TRANSPORT: Za vrijeme transporta SAMOTERM® F zaštititi od utjecaja vlage.
Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: SAMOTERM® F ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement



OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.
H315 – Nadražuje kožu
H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece
P280 – Nositи заштитне rukavice/ заштитno odijelo/ заштиту за oči/zaštitu za lice
P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispiranje. oDMAH NAZVATICENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

POSTUPANJE S OTPADOM:

Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04*

KONTROLA KVALITETE:

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 2 +
ZAG Ljubljana – broj certifikata 1404-CPR-2743, od 22.srpnja 2016.(TERMOZOL STANDARD ETA-15/0080)
SAMOTERM® F je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.
Tvornička kontrola proizvodnje je pod nadzorom ovlaštenog laboratorija ZAG Ljubljana

IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-16/0515, 26.07.2016.

POSEBNE NAPOMENE:

Detaljnije upute nalaze se u tehničkim uputama toplinskih sustava TERMOZOL STANDARD.

rujan, 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.